

Rollei

RPX 100

D A T E N B L A T T



Mittlempfindlicher, panchromatischer Schwarzweißfilm mit feinstem Korn, überragender Schärfeleistung und einem großen Belichtungsspielraum.

D I S C O V E R M O R E U N D E R
W W W . R O L L E I A N A L O G . C O M

ROLLEI RPX 100

Mit einer Nennempfindlichkeit von ISO 100/21° ist der RPX 100 ein mittelempfindlicher Schwarzweißfilm mit feinem Korn, welches für eine hohe Kantenschärfe sorgt. Für brillante Ergebnisse mit weitem Tonwertumfang – ideal für helle Lichtverhältnisse. Der Rollei RPX 100 verhält sich hervorragend bei Über- bzw. Unterbelichtung dank seiner optimalen Empfindlichkeitsreserve von bis 2 Blendenstufen.


-

+

Nennempfindlichkeit		hochempfindlich
Schärfeleistung		hohe Schärfe
Belichtungsspielraum		gute Empfindlichkeitsreserve
Auflösungsvermögen		hohes Auflösungsvermögen
SW Dia geeignet		



ERHÄLTICHE FORMATE



FACTS:

- Panchromatisch sensibilisiert (silberreich)
- Auflösungsvermögen Kontrast 1000:1 = 160 Linien/mm
- Sehr feines Korn – Körnigkeit RMS (× 1000) = 7
- Schichtdicke von 7 µm
- Sehr gute Tonwiedergabe
- Gute Pull-Push-Eigenschaften, von 50 bis 200 ISO mit geringfügigen Abgleich der Entwicklungszeiten
- Sehr gute Maximalschwärze (D-Max)
- Optimale Planlage
- Triazetatträger (120 µm) mit leichter Maske

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

- Grundsätzlich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Mindesthaltbarkeit wie auf Packung angegeben:
Lagerung bei Ø 18°C
- nach der Belichtung kurzfristig entwickeln
- hohe Lagertemperaturen von mehr als 40°C vermeiden

FILTER-FAKTOREN:

Durch die Verwendung von Gelb- bzw. Rotfiltern erzielt man eine Steigerung der Tonwerte in den respektiven Wellenlängen. Generell gilt, dass Filter aller Art, d.h. Farb-, Pol- der Neutraldichtefilter, wie gewohnt verwendet werden können.

Beachten Sie die Herstellerempfehlungen.

- Gelb-Filter für eine Kontraststeigernde Wolkenwiedergabe
- Orange-Filter für eine klarere Fernsichtwiedergabe
- Rot-Filter für eine dramatischere Bildstimmung

Der Empfindlichkeitsverlust wird bei einer TTL-Messung der Kamera berücksichtigt. Bei Verwendung von externen Belichtungsmessern dienen die unten angegebenen Filterfaktoren, dank denen man die effektive Filmempfindlichkeit einstellen kann um dann eine korrekte Messung zu erlangen.

Filterfaktoren:

Filter	Filterfaktor	Blendenwert
Gelb (8)	1,5	0,5
Gelbdunkel (15)	3	1,5
Gelb-grün (11)	2	1
Orange (22)	4	2
Rot (25)	5	2,25
Rot dunkel (29)	8	3

LABORBELEUCHTUNG:

Der Film ist bei absoluter Dunkelheit zu verarbeiten und sollte weder dem Sonnenlicht, noch einer Dunkelkammerbeleuchtung ausgesetzt werden! Wir empfehlen einen Wechselsack zu verwenden.

SCHICHTAUFBAU DES FILMS:

- Schutzschicht
- Emulsionsschicht
- Lichthofschutzschicht (AHU)
- Unterlage Acetat
- Rückschicht (Anti-curling)

ENTWICKLUNG:

Das Entwicklungsergebnis ist bekanntlich nicht nur von Zeit, Temperatur und Entwicklertyp abhängig, sondern auch von der Entwicklungsmethode (Tank, Schale, Prozessor). Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Bei der Verarbeitung in Entwicklungsdosen ist die Dose in der ersten Minute ständig und danach alle 30 Sekunden zu bewegen (kippen). Entwicklungszeiten unter drei Minuten sind zu vermeiden!
- Bei Verarbeitung in Entwicklungstrommeln (Rotationsentwicklung) sollte die Umdrehungsgeschwindigkeit größer als 30 U/min sein (mit wechselnder Umdrehungsrichtung). Entwicklungszeiten unter drei Minuten sind zu vermeiden.

DOSENENTWICKLUNG

Bei der Entwicklung und Fixage des Rollei RPX 100 in einer Dose mit Spiraleinsatz gilt: Ständiges Kippen der Dose während der ersten 60 Sekunden. Danach alle 30 Sekunden für 5 Sekunden kippen. Tipp: Nach jedem Kipprhythmus sollte ein kurzer Stoß auf die Tischplatte erfolgen. Dies löst am Film haftende Luftbläschen. Gegenüber der Schalenentwicklung in offenen Gebinden besteht der Vorteil, dass bei Umgebungslicht gearbeitet werden kann. Zudem kann die Bewegung der Dose mechanisiert werden.

ROTATIONSENTWICKLUNG

Generell sind die Verarbeitungsbedingungen der Rotationsentwicklung (z.B. von Jobo) zu denen der manuellen Dosenentwicklung sehr ähnlich. Die Vorteile der Rotationsentwicklung sind:

- Geringerer Chemieverbrauch
- Kürzere Entwicklungszeiten
- Konstantere Arbeitsbedingungen (Temperatur)
- Höhere Reproduzierbarkeit des Ergebnisses


Wegen der ständigen Bewegung gilt eine grobe Faustformel für die Rotationsentwicklung: 10 – 15% kürzere Entwicklungszeiten als in der manuellen Handentwicklung (Dose).

Verarbeitungszeiten werden vom jeweiligen Hersteller der Maschine ausgelobt.

MASCHINENVERARBEITUNG


Die Rollei-Filme können in allen gängigen Entwicklungsmaschinen verarbeitet werden (z.B. Rotations-, Hänger-, Schleppband- oder Walzentransportmaschinen).

Spektrale Empfindlichkeit:



SCHWARZSCHILDEFFEKT:

Bei	Effektive Belichtung
1/1000 – 1 sec	–
2 sec	3 sec
5 sec	8 sec
10 sec	25 sec
20 sec	75 sec
30 sec	150 sec



ENTWICKLUNGSZEITEN-TABELLE:

Ständiges Kippen der Dose während der ersten 60 Sekunden. Danach alle 30 Sekunden für 5 Sekunden kippen.

Prozesstemperatur: 20°C

Die nachfolgend angegebenen Entwicklungszeiten sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf einen mittleren Kontrast von $\gamma = 0,65$. Aufgrund individueller Verarbeitungsbedingungen sind Abweichungen der Zeiten möglich.

ENTWICKLER	ISO	VERDÜNNUNG	ZEIT (min) 20°C
Rollei Supergrain	100/21°	1 + 9	5:30
		1 + 12	6:30
		1 + 15	7:30
	200/24°	1 + 7	8
Rollei RLS	100/21°	1 + 4	16 (24°)
R09/Rodinal	100/21°	1 + 25	9
		1 + 50	16
R09 Spezial/Studio	100/21°	1 + 15	4
		1 + 31	9
ILFORD ID-11	100/21°	Stock	9
		1 + 1	12
		1 + 3	21
	200/24°	Stock	11
ILFORD MICROPHEN	100/21°	1 + 1	15:30
		Stock	9
		1 + 1	14
	200/24°	Stock	9
ILFORD PERCEPTOL	50/18°	Stock	9:30
		1 + 1	13:30
	100/21°	Stock	13
		1 + 1	16
ILFORD ILFOSOL 3	100/21°	1 + 9	5
		1 + 14	7:30
ILFORD ILFOTEC LC29	50/18°	1 + 19	5:30
	100/21°	1 + 9	4
		1 + 19	7
	200/24°	1 + 9	5
ILFORD ILFOTEC DD-X	50/18°	1 + 19	8
	100/21°	1 + 4	9
	200/24°	1 + 19	11
Kodak D-76	50/18°	Stock	7
		1 + 1	8:30
		1 + 3	17:30
	100/21°	Stock	9
		1 + 1	12
		1 + 3	21
	200/24°	Stock	11
		1 + 1	15:30
Kodak X-TOL	50/18°	Stock	7
		1 + 1	8:30
		1 + 3	17:30
	100/21°	Stock	8
		1 + 1	11
		1 + 3	21
Kodak HC-110	100/21°	Stock	11
		1 + 1	15:30
Kodak T-MAX	100/21°	B (1 + 31)	8
Kodak T-MAX	100/21°	1 + 4	7
	200/24°	1 + 4	10
Paterson FX-39	100/21°	1 + 9	8
Tetenal Ultrafin Plus	100/21°	1 + 4	8
Tetenal Neofin Blau	100/21°	1 + 9	14:30
SPUR HRX	64/19°	1 + 20	9:30
SPUR AcuroI	64/19°	1 + 70	10

VORWÄSSERN

- Ein Vorwässern ist vor allem bei kurzen Entwicklungszeiten, Stand-Entwicklungen und bei Filmen mit einer ausgeprägten Anti-Halo-Schicht (Lichthofschuttschicht) empfehlenswert Hierfür den Film vor der Entwicklung für ca. 1 min in einem Wasserbad bei Prozesstemperatur einweichen.

ENTWICKLER

- Entwicklungszeiten sind aus der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen
- Empfohlener Entwickler: Rollei RPX-D
- Temperatur: Prozesstemperatur

STOPPBAD

- Dauer des Stoppbads: etwa 60 Sekunden
- Empfohlenes Stoppbad: Rollei RCS Citrin Stop
- Verdünnung: 1 + 19
- Temperatur: Prozesstemperatur

FIXIEREN

- Dauer der Fixage: zwischen 3 bis 8 Minuten
- Empfohlenes Fixierbad: Rollei RXA Fix Acid
- Verdünnung: 1 + 7
- Temperatur: Prozesstemperatur

WASCHEN

- Um alle chemischen Rückstände zu entfernen:
 - Etwa 8 – 10 Waschgänge mit klarem Wasser
 - Zeitintervall: 6 bis 10 Minuten
- Temperatur: Prozesstemperatur

ENDSPÜLUNG

- Um die Trockenzeit zu verkürzen und eine gleichmäßige Trocknung zu unterstützen; wirkt fungizid und antistatisch;
- Entmineralisiertes Wasser mit Netzmittel
- Empfohlenes Netzmittel: Rollei Wetting Agent c
- Verdünnung: 1 + 100
- Temperatur: Prozesstemperatur

TROCKNUNG

- In einem trockenen und staubfreien Raum, mit genügend Abstand zum Boden aufhängen
- Wassertropfen, am unteren Ecke des Trägers, mit einem Tuch/absorbierendem Papier vorsichtig entfernen
- Wir empfehlen den Film niemals abzustreifen, wenn ein Netzmittel verwendet wird

PUSHEN & PULLEN

Pushen ist die gezielte Unterbelichtung des Films, anschließend begleitet durch eine Überentwicklung. Der Film verliert an Schattenzeichnung, kann aber effektiv mit 1 – 2 Blenden niedriger belichtet werden. Lichter und Mitteltöne zeichnen sich somit kontrastärmer ab. Grobe Push-Zeiten-Formel:

- + 1 Blende: Grundzeit × 1,33
- + 2 Blenden: Grundzeit × 1,33²

Pullen ist das Gegenteil und meint die gezielte Überbelichtung des Films, anschließend begleitet durch eine Unterentwicklung. Die Schattenzeichnung wird angehoben – extreme Lichter und eine „Überstrahlung“ können das Foto stören. Grobe Pull-Zeiten-Formel:

- - 1 Blende: Grundzeit : 1,33
- - 2 Blenden: Grundzeit : 1,33²


ALLE ROLLEI FILME IM ÜBERBLICK

	RPX 25	RPX 100	RPX 400	RETRO 80S	RETRO 400S
ISO	25	100	400	80	400
Träger	Polyester	Triazetat	Triazetat	Polyester transparent	Polyester transparent
Sensibilisierung	panchromatisch	panchromatisch	panchromatisch	super-panchromatisch	panchromatisch
35 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Rollfilm 120	✓	✓	✓	✓	✓
Planfilm	4 × 5 inch 25 Bl.	–	–	–	–
35 mm × 30,5 m	✓	✓	✓	✓	✓
35 mm × 17 m	✓	✓	✓	✓	✓

	SUPERPAN 200	ORTHO 25 plus	INFRARED
ISO	200	25	400
Träger	klares Triazetat	Azetat	Polyester transparent
Sensibilisierung	panchromatisch	orthochromatisch	panchromatisch erweiterte IR-Empfindlichkeit
35 mm	✓	✓	✓
Rollfilm 120	✓	✓	✓
Planfilm	–	4 × 5 inch 25 Bl. 5 × 7 inch 25 Bl. 8 × 10 inch 25 Bl.	4 × 5 inch 25 Bl.
35 mm × 30,5 m	✓	✓	✓
35 mm × 17 m	✓	–	–

CONTACT

Hans O. Mahn GmbH & Co. KG | MACO PHOTO PRODUCTS
Brookstieg 4
22145 Stapelfeld
Germany
www.rolleianalog.com

 Tag #rollei_analog and share your unique work with the entire community of @rollei_analog